

BRUUD

EXCELLENT WOODFINISH

PARKETLAK

BRUUD Parketlak is een 1 component lak met de eigenschappen van een 2 componenten lak, speciaal ontwikkeld voor de professionele parketteur. BRUUD is zeer slijtvast en bestand tegen chemicaliën. De lak is uitermate geschikt voor de afwerking van parket en houten vloeren.

BRUUD Parketlak is kleurloos en optimaal transparant. Daardoor behoudt het behandelde oppervlak de oorspronkelijke kleur. BRUUD Parketlak bevat vrijwel geen oplosmiddelen en heeft een milde geur.

De lak is na 2 tot 3 uur overschilderbaar en beloopbaar. Na 7 dagen is de lak volledig uitgehard.

Bruud Parketlak is verkrijgbaar in ultra mat, mat, zijdeglans en hoogglans. Ultra mat geeft het oppervlak een onbehandelde uitstraling.

Voorbehandeling:

De ondergrond moet vet- en wasvrij, schoon en droog zijn. Oude gave laklagen goed ontvetten en schuren. Het is aan te bevelen om BRUUD aan te brengen op onbehandeld hout of op met watergedragen lak behandeld hout. BRUUD is niet geschikt om te gebruiken op oude vochtuithardende PU laklagen.

Op onbekende ondergronden eerst een proefopstreek maken.

Om op donkerhoutsoorten een verdieping van de kleur te krijgen raden wij aan om voor de eerste laag Hoogglans te gebruiken.

Verwerking:

BRUUD Parketlak aanbrengen in minimaal 3 lagen met een 9 mm microvezelroller. Dit kan na elkaar met een tussentijd van 2 à 3 uur. Na de eerste laag licht opschuren (P180) om opstaande houtvezels te verwijderen.

Het beste resultaat met BRUUD verkrijgt men door het volgende in acht te nemen:

- de verwerkings- en objecttemperatuur dient minimaal 10° C te zijn;
- een luchtvochtigheid van maximaal 80%;
- BRUUD is klaar voor gebruik, niet verdunnen
- voor gebruik enige tijd goed doorroeren met een roerhout;
- zorg voor voldoende laagdikte, d.w.z. 1 liter BRUUD Parketlak voor 10 tot 12 m² (per laag);
- ventileer de ruimte voldoende maar veroorzaak geen tocht.

Theoretisch rendement:

ca. 10 tot 12 m² / liter per laag. Dit is afhankelijk van de ondergrond.

Bruud
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

Tel.: 0320-285365
info@bruudwoodfinish.com
www.bruudwoodfinish.com



BRUUD

EXCELLENT WOODFINISH

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	LAK VOOR PARKET en HOUTEN VLOEREN
HARSTYPE	1-component Acrylaat/Polyurethaan-hybride dispersie
AFNOR CLASSIFICATIE	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTHEID	1,04 (bij 20°C, volgens DIN EN ISO 2811-2)
VISCOSITEIT	18-21 seconde DIN Cup 4 (bij 20°C, volgens DIN 53211)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige veiligheidsbladen
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Ca. 2-3 uur, al naar gelang de temperatuur en luchtvochtigheid
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	Niet gebruiken onder 12°C. Buiten bereik van kinderen houden.
TABER SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 45 mg (CS-17 slijtwielen, 2000 rotaties, 1000 gram belasting)
BESTENDIGHEID TEGEN HUISSHOUDELIJKE PRODUCTEN	Water, alcohol 48%, huidvet en paraffineolie: niets te melden (getest na 24 dagen droogtijd bij 23°C). Ammoniak houdende producten vermijden.

Bruud voldoet aan AgBB/DiBt voor Duitsland , Indoor Air Quality decreet voor België en heeft het A+ label voor Frankrijk.

Bruud
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

Tel.: 0320-285365
info@bruudwoodfinish.com
www.bruudwoodfinish.com

